



RE20xx DECOGRIP SOLUTION

CAMPOS DE USO

Madera, hierro, paredes, tejido, plástico, vidrio, cerámica. Objetos con exposición tanto al interior como al exterior.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Es un acabado pigmentado de gran poder cubriente y con gran adherencia en todas las superficies. Resiste a los rayos UV y a los otros agentes atmosféricos. Se ha formulado para que sea de fácil aplicación. Tiene muy buena distensión.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera nueva. Lije con papel de grano 150-180 y limpie el objeto de polvo y grasa con acetona, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del barniz. Si el objeto está expuesto al exterior, se recomienda tratarlo previamente con una mano de Impregnante clásico serie RMxx10.

Madera barnizada. Lije con papel de grano 180-240. Si algunas capas de barniz se han descascarado, se asegure de quitarle totalmente. Limpie el objeto de polvo y grasa con acetona, luego aplique Decogrip Esmalte para multisuperficies RE20xx en dos capas o más.

Metal. Para decorar superficies de metal oxidadas, quite el óxido con cepillo o papel de grano antes de Decogrip Esmalte para multisuperficies RE20xx.

Plástico. Considerando la gran variedad de superficies, es necesario evaluar previamente la adhesión de la superficie. Antes de la aplicación del producto, limpie el objeto de polvo y grasa con acetona. Para mejorar la adhesión, se puede lijar ligeramente el soporte con papel de grano 180-240.

Vidrio y cerámica. Después de una evaluación de la adherencia del soporte, añadir 2% del Promotor de Adherencia RY0406. Limpiar el soporte con RR1050 y proceder con el barnizado.

REPINTADO

Decogrip Esmalte para multisuperficies RE20xx, Hidro-Aceite Decorativo natural R03000, Acabado parqué y muebles RP2260.

ENVASE

0,5 L 2,5 L* 5 L*

* sólo RE2021



RE2021
PURO BLANCO

RE2022
ÓPALO

RE2023
ÁMBAR

RE2024
CORAL

RE2025
RUBÍ

RE2026
CUARZO

RE2027
GRANATE

RE2028
OJO DE TIGRE

RE2029
ESMERALDA

RE2030
JADE

RE2031
ZAFIRO

RE2032
AGUAMARINA

RE2033
AMATISTA

RE2034
PIZARRA

RE2035
ÓNIX



Conservar
> 5°C



Pintar
> 10°C



Listo para el uso



Brocha
Pistola
Rodillo



Rendimiento
10-12 m² / L



Mezclar bien
antes de usar



Secado entre manos
4-24 h



Secado final
48 h



Contenido en sólidos
42 ± 2 %



Viscosidad
DIN8 16 ± 4"



Peso específico
1,2 ± 0,03 g/cm³
para RE2021
1,15 ± 0,05 g/cm³
para RE2022-RE2035



Brillo
20

